




Evolução em Correias

2LPP 40/U 01 1.8 AE F RO



CONSTRUÇÃO

- Duas lonas de tecido de poliéster, rígido na trama, impregnação de PU e propriedade antiestática no tecido inferior;
- Cobertura superior em PVC preto, acabamento fosco, resistente a óleos e graxas, 0,4 mm de espessura, dureza 80 Sh.A

Dados Técnicos

Espessura Total* ¹		1,8 mm
Tensão para 1% de Alongamento		8 N/mm
Tensão para Ruptura		140 N/mm
Ø Mínimo de Polia* ²	Flexão Normal	20 mm
	Flexão Invertida	40 mm
Temperatura de Trabalho Constante		-5° C até 70° C
Temperatura de Trabalho Momentânea		-15° C até 90° C
Largura Máxima		3,5 m
Peso por m ²		2,0 kg
Tipo de Suporte		Chapa deslizante ou roletes planos

*¹Variação admissível de até 0,1 mm por lona. *²Considerando temperatura média do ambiente em 20° C.

www.poletto.com.br / 51 3361.5766

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS